

<b>Prehľad parametrov vybraných fólií.</b>							
Typ fólie	Popis	Počet vrstiev	Farba	Svetelná priepustnosť	Tepelný filter	Záručná doba	Životnosť
<b>SunTek</b>							
HP 5	Vrstvená pokovená fólia	3	Čierna tmavá	5 %	58%	7 rokov	Cca 10 rokov
HP 15	Vrstvená pokovená fólia	3	Čierna tmavá	15%	56%	7 rokov	Cca 10 rokov
HP 35	Vrstvená pokovená fólia	2	Čierna stredne tmavá	35%	49%	7 rokov	Cca 10 rokov
HP 50	Vrstvená pokovená fólia	2	Čierno-šedá svetlá	50%	40%	7 rokov	Cca 10 rokov
<b>WinFol</b>							
Race 3	Vrstvená pokovená fólia	2	Ultra Čierna tmavá	3%	63%	5 rokov	5 - 7 rokov
Race 5	Vrstvená pokovená fólia	2	Čierna tmavá	5%	57%	5 rokov	5 - 7 rokov
Race 15	Vrstvená pokovená fólia	2	Čierna tmavá	15%	52%	5 rokov	5 - 7 rokov
Race 35	Vrstvená pokovená fólia	2	Čierna stredne tmavá	35%	42%	5 rokov	5 - 7 rokov
Race 50	Vrstvená pokovená fólia	2	Čierno-šedá svetlá	50%	38%	5 rokov	5 - 7 rokov
Race 70	Vrstvená pokovená fólia	2	Šedá svetlá	70%	32%	5 rokov	5 - 7 rokov
<b>Ekonomy</b>							
5	Farbená jednovrstvová fólia	1	Čierna tmavá	5%	40%	2 roky	2 – 4 roky
50	Farbená jednovrstvová fólia	1	Čierna tmavá	50%	28%	2 roky	2 – 4 roky
70	Farbená jednovrstvová fólia	1	Čierna tmavá	70%	18%	2 roky	2 – 4 roky
Vysvetlivky k tabuľke:							
Spôsob výroby ( vrstvená pokovená fólia, alebo farbená fólia) určuje technické parametre fólie, dĺžku záruky a životnosť fólie.							
Svetelná priepustnosť je parameter, ktorý určuje, koľko svetla prejde cez fóliu. Tepelný filter je parameter, ktorý určuje, koľko tepla je fólia schopná zachytiť, resp.odfiltrovať spolu so sklom.							
Pod pojmom záruka sa rozumie, že fólia si počas obdobia záruky uchová minimálne 80% svojich pôvodných parametrov. Týka sa to farebnej stálosti, tepelného filtra, UV filtra. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebenie fólie, ďalej na mechanické, alebo chemické poškodenie fólie, násilné zničenie.							
Životnosť fólie ďalej ovplyvňuje pôsobenie vonkajších vplyvov. Parkovanie na slnku, v mraze, alebo v nepriaznivom prostredí životnosť fólie skracuje. Parkovanie v garáži, alebo krytom priestore životnosť predlžuje.							